

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

PODNIKOVÁ NORMA

DIVIZE 5 Komenského 75 -76- 768 11 Chropyně mob. 725 741 711 tel: 573 329 835	Materiálový list Textilní klimamembrány	PND 72-200..-03
	CLIM-STAR UZ 80	SKP

Tento materiálový list je přidružen k PND 72-200-03 Textilní klimamembrány a stanovuje vlastnosti, doporučené použití a případné zvláštní požadavky na textilní klimamembrány podšívkového typu CLIM-STAR UZ 80


Textilní báze	druh	Jednostranný zátažný úplet cca 80- 90 g /m2
	složení	100% PES

Vlastnost		Jednotka	Hodnota	Zkouší se podle
plošná hmotnost		kg.m ⁻²	0,140±0,015	ČSN 64 7011
šířka		cm	140 ± 5	ČSN 64 7010
síla při přetržení	x/ podél	N/2cm	100	ČSN 64 7012
	napříč		80	
síla při přetržení	x podél	N/5 cm	250	ČSN EN ISO 13 934 -2
	napříč		200	
tažnost	x/ podél	%	70	ČSN 64 7012
	napříč		140	
soudržnost vrstev	podél	N.m ⁻¹	200	ČSN 64 7030
	napříč		200	
odolnost proti opak.ohybu při +23°C		kc/st/st	-	ČSN 64 7029
odolnost proti pronikání vody - vodní sloupec		kPa	60	ČSN EN 20811
odolnost vůči vodním parám R _{et} nejvíce		xx/ m ² .Pa.W ⁻¹	20	ČSN EN 31092
prodyšnost R		xx/ l.m ⁻² .s ⁻¹	0	ČSN EN ISO 9237
propustnost pro vodní páru		mg.cm ⁻² .h ⁻¹	5	TE 4559-03
změna rozměru praním nejvíce	xx/ podél	%	3	ČSN EN 25077
	napříč		3	
použitelnost v rozsahu teplot		x/ °C	-30 až + 50	

Poznámka: Výrobek musí vyhovovat deklarovaným hodnotám po 3 cyklech praní nebo 3 cyklech chemického čištění

Netolerované hodnoty uvedené v materiálovém listu jsou zaručené nejnižší hodnoty.
 x/ označení pro informativní hodnoty
 xx/ označení pro typové zkoušky, které se provádějí při zavádění do výroby, změně materiálu nebo technologie

Doporučené použití: výroba oděvů pro standardní klimatické podmínky

Symboly pro ošetřování podle ČSN EN 23758:  **Neždímat**

Za výrobce schvaluje: 15.4.2009 SVITAP J.H.J. spol. s r.o. datum DIVIZE 5 podpis a razítko Komenského 75 -76- 768 11 Chropyně	Za odběratele schvaluje: datum podpis a razítko
---	--

Nahrazuje mob. 725 741 711 tel: 573 329 835	Účinnost od dne:	Zpracovatel: Útvar kvality a ekologie	Výtisk č. Strana 1/1
---	------------------	--	-------------------------