



VINYTOL 712

Účinnost od : 1.5.2013

Vydání č.3

Tento materiálový list je přidružen k podnikové normě PND 01 Vinytol a stanovuje podkladový materiál, vlastnosti a případné zvláštní požadavky na koženku Vinytol 712.

podkladový materiál	druh	technický úplet		
	složení	PESh		
nános	složení	PVC		
<b>Vlastnost</b>		<b>Jednotka</b>	<b>Hodnota</b>	<b>Zkouší se podle</b>
plošná hmotnost		kg.m <sup>-2</sup>	0,690 ± 0,030	ČSN 64 7011
šířka		cm	140 ± 3	ČSN 64 7010
tloušťka	standartní povrchové úpravy	mm	1,10 ± 0,10	ČSN 64 7010 plocha Ø 30mm, tlak 4900 Pa
	hrubé dezény a perforování		1,40 ± 0,10	
síla při přetržení	podél	N/2 cm	100	ČSN 64 7012
	napříč		70	
tažnost	podél	%	50	
	napříč		100	
odpor proti dalšímu trhání x/	podél	N	15	ČSN 64 7032
	napříč		15	
soudržnost vrstev	podél	N.m <sup>-1</sup>	350	ČSN 64 7030
	napříč xx/		nestanovuje se	
otěr	za sucha	c/st/st	1000/4/4	ČSN 64 7031 zatížení 44 kPa, protažení 5%
	za mokra		500/4/4	
odolnost proti opakovanému ohybu +23°C		kc/st/st	10/4/4	ČSN 64 7029
použitelnost v rozsahu teplot x/		°C	-10 až +50	

Netolerované hodnoty uvedené v materiálovém listu jsou zaručené nejnižší hodnoty.

x/ označení pro informativní hodnoty

xx/ zkoušku nelze vyhodnotit v souladu s předepsanou zkušební normou, dochází k páření úpletu.

Doporučené použití: čalounický materiál

Za výrobce schvaluje		Za odběratele schvaluje	
<p>SVITAR J.H.J. spol. s r.o. DIVIZE 5 Komenského 75 -82- 768 11 Chropyně mob. 725 741 711 tel.: 513 502 958</p>			
15.7.2014	_____	_____	_____
datum	podpis a razítko	datum	podpis a razítko

Nahrazuje : PND 72-013.24-07 ML

Vystavil : Masař R.