



VINYTOL 342 HYG

Účinnost od :

Vydání č.1

Tento materiálový list je přidružen k ČSN 64 7003 Syntetické usně - Koženky a stanovuje podkladový materiál, vlastnosti a případné zvláštní požadavky na koženku Vinytol 342 HYG*

podkladový materiál	druh složení	úplet	PES	
nános	složení	PUR + PVC		
Vlastnost		Jednotka	Hodnota	Zkouší se podle
plošná hmotnost		kg.m ⁻²	0,340 ± 0,030	ČSN 647011
šířka		cm	150 ± 3	ČSN 647010
tloušťka x/		mm	-	
síla při přetržení	podél	N/2 cm	70	ČSN 647012
	napříč		60	
tažnost	podél	%	40	
	napříč		100	
soudržnost vrstev		N.m ⁻¹	300	ČSN 647030
Použitelnost v rozsahu teplot x/		°C	-10 až + 60	

Netolerované hodnoty uvedené v materiálovém listu jsou zaručené nejnižší hodnoty.

x/ označení pro informativní hodnoty

xx/ označení pro typové zkoušky, které se provádějí při zavádění do výroby, změně materiálu nebo technologie

*HYG – výrobek splňuje EKO TEX STANDARD , výrobní třída I nebo Vyhlášku MZČR č.84/2001 Sg. (výrobky pro děti do 3 let)

Symboly ošetřování podle ČSN EN 23758



Doporučené použití: čalounění - vhodné i pro děti do tří let.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.
 DIVIZE 5
 Komenského 75 -76-
 768 11 Chropyně
 mob: 725 741 711 tel: 573 329 835

Za výrobce schvaluje SVITAP J.H.J. spol. s r.o. DIVIZE 5 Komenského 75 -76- 768 11 Chropyně mob: 725 741 711 tel: 473 329 835 27.5.2011 _____ datum podpis a razítko	Za odběratele schvaluje _____ datum podpis a razítko
---	---

Nahrazuje : nový

Datum : 9.11.2010

Vystavil : ing.Těthal